



Ficha Técnica

Esmalte

Secado al aire:

Alquidálico Modificado secado rápido.

Pintura de esmalte varios colores:

Reductor Thinner americano,

Aplicación: aspersion, Brocha, Rodillo,

Adherencia 100 %

Rendimiento de 6 a 8 mt²/l a dos manos,

Dureza hb,

Densidad 1.13 +/- 0.02 kg/l,

Viscosidad 75 pulgadas +/- 8 pulgadas, porcentaje de sólidos 52 % +/- 2,

Cubriente 89.5 % +/- 1.5 @ 1.5 mils, brillo > 80 unidades @ 60° (2 mils. Película húmeda),

Estabilidad 12 meses,

Secado al tacto < 15 min.,

Secado al manejo < 30 min.,

Secado duro 3 horas,

Flexibilidad 1/8 pulgadas,

Cámara salina > 100 horas.

Deberá aplicarse a temperaturas mayores a 10c y menos a 40c

Aplicar en sustratos libres de polvo, oxido, humedades o desprendimientos.

Jamás aplicar en juguetes para niños ni en cisternas o aljibes.

Libre de plomo y mercurio.

Usar mascarilla de protección, guantes y gafas.

No, mezcle con otras pinturas

Agite o mezcle el contenido hasta homogenizar el producto.

Tape el frasco si queda material y consérvelo en un lugar fresco apartado de altas temperaturas.

